

## 热镀锌产品

项 目	特 征
镀层种类	纯  锌
	铝  锌  合  金
镀层形式	纯  锌  双  面  镀  层  60~440g/m <sup>2</sup> ，单  面  镀  层  30~220g/m <sup>2</sup>
	铝  锌  合  金  镀  层  40~275 g/m <sup>2</sup> (双  面  镀)
尺寸范围	钢  带  厚  度：0.25~2mm；钢  带  宽  度：750~1300mm
钢  种	冲  压  用  钢：一  般  用、冲  压  用、深  冲  用、超  深  冲  用、特  超  深  冲  用
	冷  成  型  用  高  强  度  钢：180~420MPa（屈  服  强  度）
	结  构  用  钢：220~350MPa（屈  服  强  度）

序  号	牌  号	规  格，mm		镀  锌  量 g/m <sup>2</sup>	执  行  标  准	产  品 主  要  用  途
		厚  度 t	宽  度 w			
1	DX51D	0.3~1.6	900~1300	60~275	Q/320582 YZL401 JX/YZL C402-2018	折  弯  与  成  型 用 (一  般  商 用)
2	S220GD+Z、 S250GD+Z、 S280GD+Z、 S320GD+Z、 S350GD+Z	0.3~1.6	900~1300	60~275		结  构  级  用
3	DX51D+Z-E、 DX51D+Z-AY	0.4~1.6	900~1300	60~275	Q/320582 YZL401 JX/YZL C405-2018	家  电  用
4	SGCC	0.3~1.6	900~1300	60~275	Q/320582 YZL401	折  弯  与  成  型 用 (一  般  商 用)
5	CS TypeA、CS TypeB	0.3~1.6	900~1300	60~275	Q/320582 YZL401	折  弯  与  成  型 用 (一  般  商 用)